

# LUNANUOVA

DEKORATIVNI PREMAZ ZA INTERIJERE - EFEKT SA VIŠEBOJNIM KRISTALIMA

Serie 022

## OPIS

LUNANUOVA predstavlja polupokrivni dekorativni efekt kojim se postiže osebujna, blago hrapava tekstura, prijatna na dodir i obogaćena višebojnim odsjevima kristala.

Iznimno je jednostavan za upotrebu, koristi se na lak i brz način i maksimalno pojednostavljuje dekoriranje.

Stvara raznovrsne dekorativne efekte, a rukovatelju dopušta beskrajno mnogo slobode pri vrednovanju klasičnih i suvremenih prostora, ovisno od odabira jedne od sljedećih podloga: Bravocasa, Unimarc smalto murale opaco (mat zidni lak), Rilievo (reljef), Marcopolo, Cadoro, kao i od tona koji se želi postići.

LUNANUOVA ne sadrži formaldehid, niti dodane plastifikatore.

## POGODNE PODLOGE

Primjenjuje se na:

- stare i nove žbuke na bazi mineralnih veziva;
- betonske površine;
- gipsane površine i gips-kartonske ploče;
- stare boje te organske ili mineralne obloge, suhe, kompaktne, upojne i čvrste;
- razne mineralne konglomerate, pod uvjetom da su upojni.
- drvene površine, ivericu, šperploču i slično.

Površine je potrebno odgovarajuće pripremiti prema uputama iz odjeljka "PRIPREMA PODLOGE".

Ne smije se nanositi na svježe podloge.

## TEHNIČKI PODACI

- Vrsta veziva: akrilne smole u vodenoj emulziji
- Volumenska masa UNI EN ISO 2811-1:  $0,95 \pm 0,05$  kg/l
- Viskoznost UNI 8902: xxx cps  $\pm$  pri temp. od 25 °C (Brookfield rotacijski viskozimetar)
- Sušenje (pri 25 °C i 65%di R.V.): suhi film nakon 30 minuta; suho na dodir nakon 2 sata.

## PRIPREMA PODLOGE

Ožbukane površine, gipsane površine i gips-kartonske ploče:

- Utvrditi da li je podloga potpuna suha i stvrdnuta. Površinu prema potrebi obnoviti ili konsolidirati sa specifičnim sredstvima.

- U slučaju plijesni, površinu očistiti deterdžentom COMBAT 222 šifra 4810222 i sanacijskim premazom COMBAT 333 šifra 4810333. Po potrebi dodati aditiv protiv plijesni COMBAT 444 šifra 4810444.

- Eventualno isolkavanje i dijelove stare boje koji se ljušte odstraniti četkanjem ili pranjem. U potpunosti odstraniti eventualne deblje slojeve vapnenih boja ili boja na bazi vode.

- Četkanjem odstraniti naslage prašine, smoga i dr.

- Izravnati nepravilnosti na podlozi i obraditi rupe, raspuknuća, napukline i udubljenja koristeći TAMSTUCCO 9400006/9410110. Zapuniti pukotine sa odgovarajućim masama za brtvljenje.

- Brusnim papirom izbrusiti gletana i popravljena mjesta; odstraniti prašinu.

- Za eventualna izravnavanja žbuke koristiti RASAMIX

9440160 ili BETOMARC 9450150 ili RASOMARC 9500150, ovisno o vrsti podloge.

- Učvrstiti jednim slojem akrilne zidne impregnacije na osnovi vode IDROFIS 4700006 ili mikronizirane dubinske impregnacije na bazi vode ATOMO 4700006. Na gips-kartonskim pločama primijeniti specifičan učvršćivač PREPARA 4710019 pigmentirani izolacijski premaz.

- Nanijeti odabrani temeljni sloj za izradu željenog učinka.

- Zatim nanijeti LUNANUOVA na način opisan u uputama za nanošenje.

\*(Razrjeđivanje impregnacije ili izolacijskog premaza i potrebne količine ovise o upojnosti podloge te ih je potrebno utvrditi prethodnim probama na specifičnoj podlozi).

## UPUTSTVA ZA NANOŠENJE

- Uvjeti okoline i podloge:

Temperatura zraka u prostoriji: min. +8 °C / max. +35 °C

Relativna vlažnost zraka u prostoriji: <75%

Temperatura podloge: min. +5 °C / max. +35 °C

Vlažnost podloge: <10%

- Alat: Kist Spalter, kist, spužva,

- Broj slojeva: jedan ili više, ovisno o željenom efektu.

- Razrjeđivanje: vodom najviše do 15%.

- Čišćenje alata: odmah poslije uporabe sa vodom.

- Načini primjene: Sredstvo nanijeti, te obrađivati odabranim alatom. Kod eventualne obrade plastičnom špahtlom, savjetujemo da se prije toga nanese kistom.

- Prosječna potrošnja: 12-15 m<sup>2</sup>/l ovisno o korištenoj dekorativnoj osnovi.

Potrošnja materijala značajno varira ovisno od izgleda koji se želi postići. Kod velikih radova, savjetujemo prethodnu probu.

## NIJANSIRANJE

Proizvod je dostupan u polupokrivnim bojama Argento - srebro (0070) i Oro - zlato (0190).

U slučaju da se koriste različite proizvodne serije proizvoda, preporuča se da pomiješaju kako bi se izbjegla neznatna razlika u nijansi.

## SKLADIŠTENJE

Maksimalna temperatura skladištenja: +30°C

Minimalna temperatura skladištenja: +5°C

Roizvod je najbolje upotrijebiti u roku od 2 godine od datuma proizvodnje, ako se čuva u originalnoj neotvorenoj ambalaži i pri odgovarajućoj temperaturi.

## SIGURNOSNA UPOZORENJA

Granična vrijednost EU (Dir.2004/42/EC)

Cat. A/l: Dekorativni premazi (na bazi vode): 200 g/l (2010)

LUNANUOVA sadrži max: 200 g/l VOC

Korištenje ovog proizvoda u skladu je sa važećim propisima o higijeni i sigurnosti; poslije uporabe ne ostavljajte ambalažu u okolišu, pustite da se ostaci potpuno osuše, te postupajte dalje s njima kao sa specijalnim otpadom. Pohranjujte dalje od dohvata djece. Ako ga se proguta,

# LUNANUOVA

DEKORATIVNI PREMAZ ZA INTERIJERE - EFEKT SA VIŠEBOJNIM KRISTALIMA

**Serie 022**

hitno zatražite savjet liječnika i pokažite mu spremnik ili oznaku. Ne bacajte ostatke u kanalizaciju, vodotokove i po zemljištu.

Za dodatne informacije proučite sigurnosnu karticu.

## TEHNIČKA STAVKA U PREDRAČUNU

Dekoratívni veo za interijere - efekt s višebojnim kristalima.

Na pripremljene površine nanijeti LUNANUOVA serie 022 u broju slojeva i količini ovisnim od upijanja podloge i željenog estetskog učinka.

Isporuka i nanošenje materijala € ..... po m<sup>2</sup>

*COLORIFICIO SAN MARCO garantira da su informacije ovog tehničkog lista izdane kao plod njezinog iskustva, i njezinih tehničkih i naučnih saznanja; ali unatoč tome ne može preuzeti bilo kakvu odgovornost s obzirom na postignute rezultate uzevši u obzir iste, jer uvijeti nanošenja su van svake njezine kontrole. Uvijek se preporuča ispitati da li se upotrebljava pravilan proizvod u pojedinom slučaju. Ova izjava poništava i zamijenjuje svaki prethodni tehnički list. Za dodatne tehničke informacije kontaktirati tehničku službu.*